

HYDRA 50



Idropittura murale traspirante per interno caratterizzata da un ottimo punto di bianco, alta copertura e resa elevata.

#### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Alta traspirabilità
- Elevato potere coprente
- Buona dilatazione
- Ottimo punto di bianco
- Resa elevata

#### CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)

B4. C.O.A.2.HD  
Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, vinilica.

#### CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTURA 2004/42/CE)

Pitture opache per pareti e soffitti interni.  
Valore limite UE di COV per HYDRA 50 (cat. A/a): 30 g/L (2010). HYDRA 50 contiene al massimo 30 g/L di COV.

#### CICLO APPLICATIVO

##### **PARETI MAI DIPINTE**

(intonaco civile nuovo stagionato, pannelli prefabbricati, gesso nuovo...)

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e stagionato. Asportare con spazzola il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con STUCCOTONE IN PASTA O POLVERE, operando con rasate successive. Dopo 2-6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.

Nella generalità dei casi applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO ALL'ACQUA SUPERCONCENTRATO, dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di HYDRA 50. Nel caso di gesso nuovo e superfici incoerenti, applicare sempre una mano di fissativo acrilico.

##### **PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA**

Ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.

Nel caso di pitture a tempera particolarmente sfarinanti, procedere all'asportazione del film. Isolare tutta la superficie con una mano di FISSATIVO ACRILICO ALL'ACQUA SUPERCONCENTRATO. Dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di HYDRA 50.

##### **PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI**

Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.

In caso di stuccature isolare le parti stuccate con una mano di FISSATIVO ACRILICO ALL'ACQUA SUPERCONCENTRATO, dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di HYDRA 50.

**CONSIGLI PRATICI**

Condizioni dell'ambiente e del supporto:  
temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;  
umidità relativa dell'ambiente: < 80%;  
temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;  
umidità del supporto: < 10 di U.R.  
Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso

**PRECAUZIONI DI UTILIZZO**

- Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione di HYDRA 50 con un consumo medio di \_\_\_\_\_ Lt/m<sup>2</sup> da applicarsi in due mani al prezzo di € \_\_\_\_\_ al m<sup>2</sup> compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	ISO 2811-1	ca. 1,720
Viscosità Brookfield Cps	ASTM D 2196	ca. 26000
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	40 ÷ 60
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		Max 0,5
Secco in profondità h		Max 24
Sovraverniciabilità h		5 ÷ 6
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Bianco e colori realizzabili con sistema tintometrico Baldini Tecnicolor
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo% in vol.		30 ÷ 40%
Applicazione a pennello % in vol.		40 ÷ 50%
Applicazione a spruzzo % in vol.		50 ÷ 60%

**PRESTAZIONI SICURE NORMATVA ITALIANA UNI 10795**

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA
Rapporto di contrasto	M.U. 1631	96,6 Buono
Resa teorica per mano m <sup>2</sup> \ L	ISO 7254	16 ÷ 18
Diffusione del vapore d'acqua W <sub>DD</sub>	ISO 7783-2	747,74 g/m <sup>2</sup> in 24 h Alta
Resistenza alla diffusione d'acqua S <sub>D</sub> (spessore film 100 micron secchi)	ISO 7783-2	0,012 m
Brillantezza gloss	UNI 9389	< 5 Molto opaco
Presenza di Sporco ΔL	UNI 10792	>15 Alta

**PRESTAZIONI SICURE NORMATVA EUROPEA EN 13300**

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA
Rapporto di contrasto	ISO 6504-3	Classe 4
Resa Kubelka-Munk m <sup>2</sup> /L	ISO 7254	8,1
Brillantezza gloss	ISO 2813	< 5 Dead-matt
Finezza di Macinazione	ISO 1524	Fine