

# SYNUIL SILVER ACT LUCIDO

Codice Scheda IT\_BVE225514T

Rev. 04 del 25.01.2024

Pag. 1 di 5

# BALDINI VERNICI

Protagonisti del colore



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

<b>Descrizione</b>	Smalto murale all'acqua, batteriostatico con finitura lucida. SYNUIL SILVER LUCIDO risponde ai requisiti del sistema HACCP. Il prodotto è risultato idoneo all'utilizzo in ambienti con presenza di alimenti secondo la normativa UNI 11021:2002.		
<b>Destinazione d'uso</b>	In interno <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile</li> <li>• Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite, dipinte o parzialmente degradate</li> </ul>		
<b>Caratteristiche principali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smacchiabile e resistente a frequenti lavaggi con acqua e normali detersivi non abrasivi.</li> <li>• Colori luminosi e puliti, altamente decorativi.</li> <li>• Inodore, applicabile in ambienti poco aerati.</li> <li>• Utilizzabile su intonaco, gesso e cartongesso.</li> <li>• Batteriostatico: resiste alla proliferazione dei batteri grazie alla presenza di ioni d'argento; Attività batteriostatica certificata secondo la ISO 22196.</li> <li>• Sanificabile, resistente al lavaggio con disinfettanti.</li> <li>• Questo prodotto contiene i seguenti prodotti biocidi per la protezione del film secco: Cloruro di Argento CAS 7783-90-6 "nano".</li> <li>• Il prodotto risponde ai requisiti del Decreto 06/08/2022 Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="496 1339 724 1458"> </div> <div data-bbox="743 1346 948 1444"> <p><small>*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).</small></p> </div> <div data-bbox="995 1346 1114 1458"> </div> <div data-bbox="1187 1384 1358 1435"> </div> </div>		
<b>Dati tecnici principali</b>	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Resa teorico per mano	ISO 7254	12÷14 m <sup>2</sup> /L
	Lavabilità	ISO 11998	Classe 1
	Presenza di sporco ΔL	UNI 10792	<3 molto bassa
<b>Colori disponibili</b>	Bianco e colori realizzabili con il sistema tintometrico		

Via IV Novembre, 3 - 55016 Porcari (Lucca)  
Tel. +39 199 119955 / Fax +39 199 119977

Numero Verde 800 - 825161  
info@baldinivernici.it  
WWW.BALDINIVERNICI.IT

**BALDINI VERNICI**  
Protagonisti del colore

# SYNUIL SILVER ACT LUCIDO

Codice Scheda IT\_BVE225514T

Rev. 04 del 25.01.2024

Pag. 2 di 5

# BALDINI VERNICI

Protagonisti del colore



POSA IN OPERA	
<b>Diluizione e preparazione del prodotto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Applicazione a pennello: Pronto all'uso, eventualmente diluire con acqua max 10%</li><li>• Applicazione a rullo: Pronto all'uso, eventualmente diluire con acqua max 10%</li><li>• Applicazione a spruzzo: Pronto all'uso, eventualmente diluire con acqua max 20%</li></ul> <p>Il prodotto non garantisce facilità di applicazione e distensione se utilizzato pronto all'uso.</p>
<b>Strumenti per l'applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pennello: setola sintetica</li><li>• Rullo: pelo corto/pelo raso</li><li>• Airless (ugello 1,2÷1,5 mm; pressione 2,5 atm)</li></ul>
<b>Preparazione del supporto</b>	<p>PARETI INTERNE</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.</li><li>• Assicurarci che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire, preventivamente specifico ciclo risanante della linea Micosteryl.</li><li>• Applicare una mano di fissativo (Fissativo Ecolabel) all'acqua. Dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di SYNUIL SILVER ACT LUCIDO.</li></ul>
<b>Sistema di applicazione</b>	<p>Applicare con rullo, pennello o airless in due mani intervallate da almeno 12 ore.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Secco al tatto: max 2÷3 h</li><li>• Secco in profondità: max 12 h</li><li>• Sovraverniciabilità: dopo 12 h</li></ul>
<b>Condizioni di applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante</li><li>• Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C</li><li>• Umidità relativa dell'ambiente: &lt; 75%</li><li>• Temperatura del supporto: min. +10°C / max. +35</li></ul>
<b>Incompatibilità conosciute</b>	<p>Nessuna.</p> <p>Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica.</p>
<b>Pulizia degli attrezzi</b>	<p>Con acqua subito dopo l'uso.</p>

# SYNUIL SILVER ACT LUCIDO

Codice Scheda IT\_BVE225514T

Rev. 04 del 25.01.2024

Pag. 3 di 5

# BALDINI VERNICI

Protagonisti del colore



<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.</li><li>• Conservare ben chiuso, non diluito, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.</li><li>• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza</li><li>• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.</li></ul>
<b>Avvertenze/ Consigli pratici</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.</li><li>• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.</li><li>• Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.</li></ul>

## VOCE DI CAPITOLATO

	<p>Applicazione di smalto murale in fase acquosa con formula battereostatica, a finitura lucida.</p> <p>A base di resine acriliche - SYNUIL SILVER ACT LUCIDO - del colore prescelto dalla D.L. Pittura con elevata resistenza all'abrasione a umido in Classe 1 secondo ISO 11998, con elevata brillantezza gloss 65 ÷ 75 secondo ISO 2813. Prodotto igienizzante, batteriostatico con ioni d'argento.</p> <p>Risponde ai requisiti del sistema HACCP. Idoneo all'utilizzo in ambienti con presenza di alimenti secondo la normativa UNI 11021:2002</p> <p>L'applicazione si effettua in due mani su pareti mai dipinte, con pareti dipinte con idropitture lavabili o traspiranti, trattate almeno 24 ore prima con adeguato primer tipo Fissativo Ecolabel.</p> <p>SYNUIL SILVER ACT LUCIDO si applica a pennello, rullo o airless con una resa indicativa pari a 13 m<sup>2</sup>/l.</p> <p>Prezzo in opera pari a € _____ al m<sup>2</sup> compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.</p>
--	---

## ALTRE INFORMAZIONI

<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture lucide per pareti e soffitti interni Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/b): 100g/L (2010). SYNUIL SILVER ACT LUCIDO contiene al massimo 100 g/L di COV
---	--

# SYNUIL SILVER ACT LUCIDO

Codice Scheda IT\_BVE225514T

Rev. 04 del 25.01.2024

Pag. 4 di 5

# BALDINI VERNICI

Protagonisti del colore



<b>Altre informazioni tecniche</b>	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,235 g/ml
	Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 5750 cps
	Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	30 ÷ 35 micron per mano
	Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
	Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
<b>Prestazioni sicure normativa italiana UNI 10795</b>	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Rapporto di contrasto	UNI 11271	97 Buono
	Resa teorica per mano	ISO 7254	12 ÷ 14 m <sup>2</sup> \ Lt
	Lavabilità	UNI 10560	>30000 colpi spazzola Ottima resistenza al lavaggio
	Diffusione del vapore d'acqua WDD	ISO 7784-2	160 gr/m <sup>2</sup> in 24 h Alta
	Resistenza alla diffusione d'acqua SD (spessore film 100 micron secchi)	ISO 7784-2	0,13 m
	Brillantezza gloss	UNI 9389	65 ÷ 75 a 60° Brillante
	Presenza di Sporco ΔL	UNI 10792	< 3 Molto bassa

Via IV Novembre, 3 - 55016 Porcari (Lucca)  
Tel. +39 199 119955 / Fax +39 199 119977

Numero Verde 800 - 825161  
info@baldinivernici.it  
[WWW.BALDINIVERNICI.IT](http://WWW.BALDINIVERNICI.IT)

 **BALDINI VERNICI**  
Protagonisti del colore

# SYNUIL SILVER ACT LUCIDO

Codice Scheda IT\_BVE225514T

Rev. 04 del 25.01.2024

Pag. 5 di 5

# BALDINI VERNICI

Protagonisti del colore



<b>Prestazioni sicure normativa europea EN 13300</b>	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Resa Kubelka-Munk	ISO 6504-1	>8 m <sup>2</sup> /Lt
	Rapporto di Contrasto	ISO 6504-3	Classe 2
	Lavabilità	ISO 11998	Classe 1
	Brillantezza gloss	ISO 2813	65 ÷ 75 a 60° G1 - Gloss
	Finezza di Macinazione	ISO 1524	Fine

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Via IV Novembre, 3 - 55016 Porcari (Lucca)  
Tel. +39 199 119955 / Fax +39 199 119977

Numero Verde 800 - 825161  
info@baldinivernici.it  
[WWW.BALDINIVERNICI.IT](http://WWW.BALDINIVERNICI.IT)

 **BALDINI VERNICI**  
Protagonisti del colore